



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE

MH UNI è una innovativa vernice poliuretana monocomponente per parquet che sostituisce il prodotto tradizionale a solvente con performance maggiori e con un minor impatto ambientale essendo formulato con un basso contenuto di sostanze organiche volatili (V.O.C.). Particolarmente indicato per pavimentazioni soggette a forte abrasione (alto traffico).

Ulteriori vantaggi si hanno a livello applicativo essendo un prodotto con pienezza elevata, può essere sufficiente anche una sola applicazione per avere buona resa estetica.

DATI TECNICI

Aspetto:	Liquido oleoso trasparente.
Tipologia:	Prepolimeri poliuretanic modificati.
Viscosità Ford 4:	20 sec.
Residuo solido:	>70%
Temperatura minima di applicazione:	+12° C
Peso specifico:	1,2 g/ml
Pot Life:	90 min. a 25° C
Pedonabilità dopo la applicazione:	36 h a 25° C

INDICAZIONI

Non applicare il prodotto in ambienti eccessivamente freddi ed umidi. Durante l'applicazione evitare le correnti d'aria. Acclimatare il prodotto prima dell'applicazione. È opportuno levigare il pavimento in modo accurato usando carte o retine abrasive in modo graduale: dopo la stuccatura grana 80/120; carteggiatura intermedia tra una mano e l'altra della verniciatura grana 180/220. In tal modo possiamo ottimizzare il lavoro e migliorarne l'aspetto finale.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie dovrà essere stuccata, levigata, perfettamente pulita e priva di parti distaccanti o residui in genere. Per l'applicazione utilizzare recipienti e attrezzi puliti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è già pronto all'uso: si consiglia di agitare per 1-2 minuti il contenitore prima dell'applicazione. La vernice può essere utilizzata anche come fondo.

APPLICAZIONE

Applicare una prima mano di vernice in modo uniforme ed omogeneo, evitando le correnti d'aria. Se dopo completa essiccazione la superficie non risultasse sufficientemente coprente, il pavimento può essere riverniciato dopo carteggiatura con carta abrasiva a grana fine (180 - 220). Aspirare e riverniciare con una mano dello stesso prodotto, rispettando i tempi di asciugatura tra una mano e l'altra.

RESA MEDIA CON RULLO A PELO CORTO

80-100 gr/mq. (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).



SCHEDA TECNICA

STOCCAGGIO

Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 °C e 35-70% UR), per un periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole. Teme il gelo.

IMBALLAGGIO

Fustino ME da 5 lt o 10 lt

NOTE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione. Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l'applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.

La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso. Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.