



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE

MV80 è una vernice monocomponente all'acqua a base di resine poliuretatiche modificate, specifica per la verniciatura del parquet. Disponibile nella versione lucida, semilucida e opaca. Di facile applicazione, valorizza le caratteristiche naturali dell'essenza legnosa, conferendole un tono caldo ed un'ottima copertura superficiale. Utilizzabile oltre che per il parquet anche per altri supporti legnosi come battiscopa, perline, serramenti e strutture in legno in genere.

DATI TECNICI

Aspetto:	liquido opalescente beige.
Tipologia:	vernice acril-poliuretanic in dispersione acquosa
Brillantezza:	lucida 85 gloss; semilucida 30 Gloss; opaca 15 gloss.
Viscosità (Ford 4):	16 sec.
Peso specifico:	1,03 Kg/lit
Pot Life:	>2 h a 25° C
Fuori polvere:	25 min.
Essiccazione superficiale:	3/5 ore
Carteggiabilità:	6/8 ore
Metodo ed applicazione:	ruolo, pennello e spruzzo.
Sovrapplicazione:	dopo 6 – 8 ore
Condizioni applicative:	tra + 15° C e + 25° C con u.r. uguale a 55% – 60%

I valori indicati sono stati calcolati a condizioni normali (25° C e 55% di umidità).

INDICAZIONI

Non applicare il prodotto in ambienti eccessivamente freddi ed umidi. Durante l'applicazione evitare le correnti d'aria. Acclimatare il prodotto prima dell'applicazione. È opportuno levigare il pavimento in modo accurato usando carte o retine abrasive in modo graduale: dopo la stuccatura grana 80/120; carteggiatura intermedia tra una mano e l'altra della verniciatura grana 180/220. In tal modo possiamo ottimizzare il lavoro e migliorarne l'aspetto finale.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie dovrà essere stuccata, levigata, perfettamente pulita e priva di parti distaccanti o residui in genere. Per l'applicazione utilizzare recipienti e attrezzi puliti. Si consiglia comunque di applicare come prima mano il fondo all'acqua onde evitare variazioni di colore su alcune essenze legnose. Applicare una prima mano di vernice in modo uniforme ed omogeneo, evitando le correnti d'aria. Dopo completa essiccazione, il pavimento può essere carteggiato con carta abrasiva a grana fine (180 – 220).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è già pronto all'uso: si consiglia di agitare per 1–2 minuti il contenitore prima dell'applicazione. La vernice può essere utilizzata anche come fondo.

VISCOL[®]
 ADVANCED POLYMERS RESEARCH
 ADESIVI DI ALTA TECNOLOGIA



MV80
VERNICE MONOCOMPONENTE
ALL'ACQUA
 PER PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDE TECNICHE

APPLICAZIONE

Applicare una prima mano di vernice in modo uniforme ed omogeneo, evitando le correnti d'aria.
 Dopo completa essiccazione, il pavimento può essere carteggiato con carta abrasiva a grana fine (180 – 220).
 Aspirare e riverniciare con due mani successive dello stesso prodotto rispettando i tempi di asciugatura tra una mano e l'altra.

RESA MEDIA CON RULLO A PELO CORTO

80-100 gr/mq. (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).

STOCCAGGIO

Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 °C e 35-70% UR), per un periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole. Teme il gelo.

IMBALLAGGIO

Tanica PE da 5 lt o 10 lt

NOTE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione. Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l'applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.

La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso. Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.