



SCHEMA TECNICA

VISEDIL WDR25
ADESIVO ACETOVINILICO
IN DISPERSIONE ACQUOSA
PER LEGNI CHIARI E LEGNI SCURI

DESCRIZIONE

VISEDIL WDR25 è un adesivo acetovinilico di ottima qualità a rapida presa che trova impiego nella posa di elementi o pavimenti in legno. Si distingue per le seguenti caratteristiche: basso V.O.C., basso ritiro, assenza di solventi facilmente infiammabili, esente da etichettatura CE. Questo prodotto risulta specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno, battiscopa su legno, tavolame, cemento, marmo abraso e materiali assorbenti in genere.

DATI TECNICI

Aspetto: Pasta tixotropica pigmentata per legni chiari e legni scuri.
 Tipologia: Colla a base polimerica di Acetato di Polivinile in acqua.
 Temperatura minima di applicazione: +12° C
 Peso specifico: 1,35 Kg/L
 Pot Life: 10/15 min. circa a 23° C
 Pedonabilità dopo l'incollaggio: 10/12 h a 23° C
 Tempo di attesa per la levigatura: 5/7 gg a 23° C

INDICAZIONI

1. Controllare sempre l'umidità del sottofondo e l'umidità del pavimento da incollare attraverso l'uso di strumenti appropriati.
2. Prima della posa, acclimatare gli elementi in legno e gli altri prodotti per la posa (collanti, primers, vernici) ad una temperatura compresa tra +15°C e 35°C.
3. Assicurarsi che l'ambiente di posa abbia un valore di umidità relativa <70%.
4. Non posare in ambienti eccessivamente umidi.
5. Non incollare il parquet nella parte perimetrale.
6. Aerare l'ambiente durante l'applicazione del prodotto.
7. Non utilizzare la colla per riempire le crepe sul pavimento di legno.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da incollare devono essere prive di polvere, agenti distaccanti o altri materiali estranei.

È importante controllare l'umidità del sottofondo e del legno prima di incollare il pavimento; che deve essere inferiore al 2% nel massetto di cemento e non oltre 0,5% nel massetto in anidrite. Mentre gli elementi del pavimento in legno devono avere un contenuto di umidità dal 7% al 9%.

I sottofondi di cemento con contenuto di umidità elevato, troppo sottili o spolveranti devono essere trattati con un primer compatibile con il VISEDIL WDR25.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso. Può quindi essere applicato direttamente sul supporto cementizio.

Per ottenere il prodotto più morbido e spatolabile è sufficiente miscelare per circa 5 minuti, preferibilmente con un mixer elettrico a bassa velocità evitando il surriscaldamento (trapano 250 / 500 giri al minuto).

VISCOL[®]
 ADVANCED POLYMERS RESEARCH
 ADESIVI DI ALTA TECNOLOGIA



VISEDIL WDR25
 ADESIVO ACETOVINILICO
 IN DISPERSIONE ACQUOSA
 PER LEGNI CHIARI E LEGNI SCURI

SCHEDE TECNICHE

APPLICAZIONE

Stendere l'adesivo sul sottofondo con una spatola dentata, quindi applicare l'elemento di legno, facendo attenzione che la colla bagni ogni punto delle superfici di contatto evitando la formazione della pellicola di essiccamento sulla superficie dell'adesivo prima della posa del legno.

RESA MEDIA CON SPATOLA DENTATA

0,8-1.2 Kg/mq. con l'uso di una spatola dentata (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).

STOCCAGGIO

Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35° C e 35-70% UR), per un periodo 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO

Secchio PE Kg. 25

NOTE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione. Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l'applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.

La società Viscol s.n.c. si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso. Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.